

# Metallmax

## Silberlegierungen in Promille ‰ und Prozent %

Stempel Punze	Promille ‰	Silberanteil %	Beispiele
999	999 ‰	99,9 %	Feinsilber z. B. Silberbarren
925	925 ‰	92,5%	Sterlingsilber, z. B. Schmuck,
900	900 ‰	90 %	z. B. Silber Gedenkmünzen
835	835 ‰	83,5 %	z. B. Schweizer Silbergeld
800	800 ‰	80%	z. B Silberbestecke, Tafelsilber
750	750 ‰	75 %	Achtung: Nur auf sehr altem Silberbesteck. Diese Punzierung wird heutzutage für Goldschmuck, 18 Karat verwendet. Für Silberwaren wird dieser Wert aktuell nicht mehr verwendet.

**Alte Punzierungen in Lot 16/16 entspricht 100% ( sehr altes Silberbesteck / Tafelsilber )**

Stempel Punze	Promille ‰	Silberanteil %	Beispiele
16	999 ‰	99,9 %	Reinsilber
15	937,5 ‰	93,75 %	
14	875 ‰	87,5 %	z. B. Tafelsilber, Silberbestecke
13	812,5 ‰	81,25 %	z. B. Tafelsilber, Silberbestecke
12	750 ‰	75 %	z. B. Tafelsilber, Silberbestecke

Information: Die Zahl 12 wurde in Frankreich für Versilberungen verwendet. Es ist nicht alles 12 Lot, nur weil eine 12 Punziert ist.

### Versilberungen

Eine Versilberung ist eine galvanisch aufgezogene Silberbeschichtung.

Bei einer Versilberung wird in einem galvanischen Bad eine Schicht galvanisch aufgezogen. Sie erkennen versilbertes Silberbesteck an folgenden Stempeln ( Punze ) **45, 90** oder **100** sind die üblichsten Stempel ( Punze ) für versilberte Bestecke und Tafelsilber. Unter der Silberbeschichtung sind die Trägermaterialien Cromargan- oder Alpaka- Legierungen.

Tel. 052 246 08 08 Tel. 079 103 08 08 [www.metallmax.ch](http://www.metallmax.ch)  
Metallmax AG, alle Angaben ohne Gewähr.